



TERRASSENODEN THERMOKIEFER | DECKING THERMO-PINE



Holzart Type of wood	Thermokiefer thermally treated pine
Profil Profile	Terrassenboden decking
Qualität Quality	AB-VEH BC select A (astfrei)
Dimension Dimension	26x95 mm 26x120 mm 26x144 mm 26x190 mm 40x140 mm
Dauerhaftigkeit Durability	2 (Norm DIN EN 350)
Rohdichte Wood density	420 kg/m ³
Oberfläche Surface	gehobelt planed
Kantenbearbeitung Edge processing	gerundet R5 rounded R5
Holzfeuchtigkeit Wood moisture	Ausgleichsfeuchte ca.7% balancing moisture apx. 7%
Zertifikate Certificates	PEFC, VEH

Verwendungshinweis | Usage note

Durch den Thermoprozess verringert sich die Rohdichte um ca. 15%. Durch die verringerten Festigkeitseigenschaften ist eine Anwendung im statischen Bereich nicht möglich. Das Holz versprödet und neigt zur Absplinterung. Wie bei jeder Holzart, welche der Witterung ausgesetzt ist, entstehen vereinzelt Spannungsrisse an der Oberfläche. Dieses Verhalten ist produktspezifisch, nicht einzugrenzen und stellt keinen Reklamationsgrund dar. | The thermoprozess reduces the bulk density by approx. 15%. Due to the reduced strength properties, an application in the static area is not possible. The wood becomes brittle and tends to splinter. As with any type of wood exposed to the weather, isolated stress cracks appear on the surface. This behaviour is product-specific, cannot be limited and does not constitute grounds for complaint.

Nicht geeignet für eine freitragende Verlegung und Einbauhöhen über 60 cm. | Not suitable for free-spanning installation and for heights above 60 cm.

Anmerkung | Note

Achtung bei der Verlegung mittels Senofix hinter großflächig verbaute Glas: Hier kann es durch die enorme Hitzeentwicklung zum Schwinden der Bretter und dadurch zum Loslösen aus der Befestigung kommen. | Caution when installing Senofix behind large areas of glass: The enormous heat generated can cause the boards to shrink and thus detach from the fixings.

Bei gerbstoffhaltigen Hölzern kann sich durch den Kontakt mit eisenhaltigen Partikeln (bspw. Abschleif, Kunstdünger, ...) und Feuchtigkeit eine natürliche Reaktionsverfärbung (grau bis schwarz) bilden. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar. | With timbers that contain tannins, contact with iron particles (e.g. metal dust, fertilizer, ...) and moisture can cause a natural reaction discoloration (grey to black). This does not represent any quality defect.