



## TERRASSENODEN THERMOKIEFER | DECKING THERMOTREATED PINE



<b>Holzart   Type of wood</b>	Thermokiefer   Thermally treated pine
<b>Profil   Profile</b>	Terrassenboden   Decking
<b>Qualität   Quality</b>	AB-VEH, BC, select A (astfrei)
<b>Dimension   Dimension</b>	26 x 95, 26 x 120, 26 x 144, 26 x 190 mm
<b>Dauerhaftigkeit   Durability</b>	2 (EN 350-1)
<b>Rohdichte   Wood density</b>	420 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oberfläche   Surface</b>	gehobelt   planed
<b>Kantenbearbeitung   Edge processing</b>	abgefast   chamfered
<b>Holzfeuchtigkeit   Wood moisture</b>	Ausgleichsfeuchte ca.7%   balancing moisture apx. 7%
<b>Zertifikate   Certificates</b>	PEFC, VEH
<b>Verpackung   Packaging</b>	
<b>Verwendungshinweis   Usage note</b>	<p>Durch den Thermoprozess verringert sich die Rohdichte um ca. 15%. Durch die verringerten Festigkeitseigenschaften ist eine Anwendung im statischen Bereich nicht möglich. Das Holz versprödet und neigt zur Absplitterung. Wie bei jeder Holzart, welche der Witterung ausgesetzt ist, entstehen vereinzelt Spannungsrisse an der Oberfläche. Dies Verhalten ist produktspezifisch, nicht einzugrenzen und stellt keinen Reklamationsgrund dar.   The thermoprocess reduces the bulk density by approx. 15%. Due to the reduced strength properties, an application in the static area is not possible. The wood becomes brittle and tends to splinter. As with any type of wood exposed to the weather, isolated stress cracks appear on the surface. This behaviour is product-specific, cannot be limited and does not constitute grounds for complaint.</p> <p>Achtung bei der Verlegung mittels Senofix hinter großflächig verbaute Glas: Hier kann es durch die enorme Hitzeentwicklung zum Schwinden der Bretter und dadurch zum Loslösen aus der Befestigung kommen.   Caution when installing Senofix behind large areas of glass: The enormous heat generated can cause the boards to shrink and thus detach from the fixings.</p>