



## TERRASSENODEN MIT SENOPROFIL THERMOESCHE | DECKING WITH SENOPROFILE THERMO-ASH



<b>Holzart   Type of wood</b>	Thermoesche   thermally treated ash
<b>Profil   Profile</b>	Terrassenboden mit Senoprofil   decking with senoprofile
<b>Qualität   Quality</b>	select A
<b>Dimensionen   Dimensions</b>	20x100 mm   20x120 mm   20x140 mm
<b>Dauerhaftigkeit   Durability</b>	1 (Norm DIN EN 350)
<b>Rohdichte   Wood density</b>	600 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oberfläche   Surface</b>	gehobelt   planed
<b>Kantenbearbeitung   Edge processing</b>	abgefast   chamfered
<b>Holzfeuchtigkeit   Wood moisture</b>	Ausgleichsfeuchte ca.7%   balancing moisture apx. 7%
<b>Zertifikate   Certificates</b>	PEFC

**Verwendungshinweis | Usage note**

Durch den Thermoprozess verringert sich die Rohdichte um ca. 15%. Durch die verringerten Festigkeitseigenschaften ist eine Anwendung im statischen Bereich nicht möglich. Das Holz versprödet und neigt zur Absplinterung. Wie bei jeder Holzart, welche der Witterung ausgesetzt ist, entstehen vereinzelt Spannungsrisse an der Oberfläche. Dieses Verhalten ist produktspezifisch, nicht einzugrenzen und stellt keinen Reklamationsgrund dar. | The thermoprocess reduces the bulk density by approx. 15%. Due to the reduced strength properties, an application in the static area is not possible. The wood becomes brittle and tends to splinter. As with any type of wood exposed to the weather, isolated stress cracks appear on the surface. This behaviour is product-specific, cannot be limited and does not constitute grounds for complaint.

Achtung bei der Verlegung mittels Senofix hinter großflächig verbaute Glas: Hier kann es durch die enorme Hitzeentwicklung zum Schwinden der Bretter und dadurch zum Lösen aus der Befestigung kommen. | Caution when installing Senofix behind large areas of glass: The enormous heat generated can cause the boards to shrink and thus detach from the fixings.