



TERRASSENODEN GERIFFELT THERMOKIEFER | DECKING GROOVED THERMO-PINE



| | |
|--|---|
| Holzart Type of wood | Thermokiefer thermally treated pine |
| Profil Profile | Terrassenboden geriffelt decking grooved |
| Qualität Quality | AB-VEH BC select A (astfrei) |
| Dimension Dimension | 26x95 mm 26x120 mm 26x144 mm |
| Dauerhaftigkeit Durability | 2 (Norm DIN EN 350) |
| Rohdichte Wood density | 420 kg/m ³ |
| Oberfläche Surface | geriffelt fluted |
| Kantenbearbeitung Edge processing | gerundet R5 rounded R5 |
| Holzfeuchtigkeit Wood moisture | Ausgleichsfeuchte ca.7% balancing moisture apx. 7% |
| Zertifikate Certificates | PEFC, VEH |
| Verpackung Packaging | |
| Verwendungshinweis Usage note | <p>Durch den Thermoprozess verringert sich die Rohdichte um ca. 15%. Durch die verringerten Festigkeitseigenschaften ist eine Anwendung im statischen Bereich nicht möglich. Das Holz versprödet und neigt zur Absplinterung. Wie bei jeder Holzart, welche der Witterung ausgesetzt ist, entstehen vereinzelt Spannungsrisse an der Oberfläche. Dieses Verhalten ist produktspezifisch, nicht einzugrenzen und stellt keinen Reklamationsgrund dar. The thermoprocess reduces the bulk density by approx. 15%. Due to the reduced strength properties, an application in the static area is not possible. The wood becomes brittle and tends to splinter. As with any type of wood exposed to the weather, isolated stress cracks appear on the surface. This behaviour is product-specific, cannot be limited and does not constitute grounds for complaint.</p> <p>Nicht geeignet für eine freitragende Verlegung und Einbauhöhen über 60 cm. Not suitable for free-spanning installation and for heights above 60 cm.</p> |
| Anmerkung Note | <p>Achtung bei der Verlegung mittels Senofix hinter großflächig verbaute Glas: Hier kann es durch die enorme Hitzeentwicklung zum Schwinden der Bretter und dadurch zum Loslösen aus der Befestigung kommen. Caution when installing Senofix behind large areas of glass: The enormous heat generated can cause the boards to shrink and thus detach from the fixings.</p> |