



WECHSELFALZ THERMOKIEFER | ALTERNATIV FOLD FORMWORK THERMO-PINE



| | |
|--|--|
| Holzart Type of wood | Thermokiefer Thermally treated pine |
| Profil Profile | Wechselfalzschalung Alternativ fold formwork |
| Qualität Quality | AB-VEH, BC |
| Dimensionen Dimensions | 20 x 95mm, 20 x 115mm, 20 x 144mm |
| Deckmaß Face width | 82mm, 102mm, 132mm |
| Dauerhaftigkeit Durability | 2 (EN 350-1) |
| Rohdichte Wood density | 420 kg/m ³ |
| Oberfläche Surface | gehobelt planed |
| Kantenbearbeitung Edge processing | Sichtseite Kanten leicht gefast Visible side edges slightly chamfered |
| Holzfeuchtigkeit Wood moisture | Ausgleichsfeuchte ca. 7% balancing moisture apx. 7% |
| Zertifikate Certificates | PEFC, VEH |
| Verpackung Packaging | paketweise foliert package wrapped |
| Anmerkung Note | Bei der Verlegung der Bretter entsteht auf der Sichtseite eine Schattenfuge von 5mm. When laying the boards, a shadow gap of 5mm is created on the visible side. |