



**WECHSELFALZ KANADISCHE GEBIRGSDOUGLASIE |
ALTERNATIV FOLD FORMWORK CANADIAN DOUGLAS FIR**



| | |
|--|--|
| Holzart Type of wood | Kanadische Gebirgsdouglasie canadian douglas fir |
| Profil Profile | Wechselfalzschalung alternativ fold formwork |
| Qualität Quality | AB-VEH |
| Dimensionen Dimensions | 20x95 mm 20x115 mm 20x145 mm |
| Deckmaß Face width | 82 mm 102 mm 132 mm |
| Dauerhaftigkeit Durability | 3 (Norm DIN EN 350) |
| Rohdichte Wood density | 620 kg/m ³ |
| Oberfläche Surface | gehobelt planed |
| Kantenbearbeitung Edge processing | Sichtseite Kanten leicht gefast visible side edges slightly chamfered |
| Holzfeuchtigkeit Wood moisture | 16 +/- 2 % |
| Zertifikate Certificates | PEFC, VEH |
| Verpackung Packaging | |
| Verwendungshinweis Usage note | |
| Anmerkung Note | Bei der Verlegung der Bretter entsteht auf der Sichtseite eine Schattenfuge von 5 mm. When laying the boards, a shadow gap of 5 mm is created on the visible side. |